

スーパーアニール


Superanier®

—— 幅広い消臭効果 ——

アルカリ性臭
アンモニア


酸性臭
イソ吉草酸

- 繊維が臭気成分と触れることにより、不快臭を減少させます。
- 洗濯により消臭効果は回復します。




「スーパーアニール」の消臭効果試験

アルカリ性臭(アンモニア)



《測定方法》試料(4g)を500ccの三角フラスコに入れ密閉。ガスタイトシリンジにより、0.2mlのアンモニアガスを注入し、1hr放置。ガス検知管により、フラスコ内のアンモニアガス濃度を測定。

酸性臭(イソ吉草酸)



《測定方法》試料(4g)を500ccの三角フラスコに入れ密閉。ガスタイトシリンジにより、イソ吉草酸原液0.5μl入れ、熱により気化させ1hr放置。ガス検知管により、フラスコ内のイソ吉草酸濃度を測定。

(試験布) T/C繊維物



shikibo

シキボウ株式会社 戦略素材企画推進室
〒541-8516 大阪市中央区備後町3-2-6
TEL (06) 6268-5553
<http://www.shikibo.co.jp>

●このパンフレットに記載のデータは、当社代表生地の結果です。
●このパンフレットの内容の無断転載を禁じます。